


AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		BOUND BY CEMENT AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		DISTINTUS GRANITO BEIRÃO ACETINADO	
Superfície Lisa Acetinada de Fácil Limpeza / Brushed Smooth Surface for Easy Cleaning			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	REVESTIMENTO DE PAREDE / WALL COVERING		REVESTIMENTO DE PISOS / FLOOR COVERING
	DEGRAUS E ESPELHOS / STEPS AND RISERS		TRANSITÁVEL / TRANSITABLE
	HIGIÉNICO E FÁCIL DE MANTER / HYGIENIC AND EASY TO MANTAIN		
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	ECO-TECNOLOGIA / ECO-TECHNOLOGY		BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY < 3% Taxa de Absorção / < 3% Absorption rate
	HIGROSCOPICIDADE / HIGROSCOPICITY		RESISTENTE AO GELO / FROST RESISTANTE
	RESISTÊNCIA AO ABRASÃO / RESISTANCE TO ABRASION		PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO / ANTISTATIC-FLOOR Base Cimentícia / Cement Based
	LISO MEIO BRILHO / MEDIUM SMOOTH SHINE		

Dados de Identificação / Identification details	
Nome / Name	DISTINTUS GRANITO BEIRÃO ACETINADO / <i>DISTINTUS BEIRÃO GRANITE BRUSHED</i>
Referência / Reference	MDJ4020111
Descrição / Description	PAVIMENTO / <i>Paving</i> REVESTIMENTO / <i>Covering</i>
Dados Técnicos / Technical data	
Formato / Format (cm)	40x60x2,5 60x60x2,5
Tipo / Type	Interior / <i>Inside</i>
Aspeto / Appearance	Superfície Lisa e Acetinada / <i>Smooth Brushed Surface</i>
Norma dos Aglomerados de Pedra / <i>Agglomerated Stone Standard</i>	NP EN 15285:2010
Resumo das Características / Characteristics Summary	
Reação ao fogo / <i>Reaction to fire</i>	Classe / <i>Class</i> A1 _{fl}
Absorção de água (C) / <i>Water impermeability</i>	Classe / <i>Class</i> W1
Resistência a flexão / <i>Breaking strength</i>	Classe / <i>Class</i> F1
Resistência ao impacto (Energia de Ruptura) / <i>Breaking load</i>	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento / <i>Skid resistance</i>	Seco / <i>Dry</i> – 52 Húmido / <i>Wet</i> – 67
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / <i>Abrasion wear resistance</i>	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mk)) / <i>Thermal conductivity</i>	0,989 a 1,229
Dados de Aplicação / Laying Instructions	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / <i>According to Mono K laying manual</i>
Embalagem / Packing * Consulta prévia / <i>Consult previously</i>	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / <i>According to Mono K Price List and Packing List</i>
Uso Recomendado / Recommended use	Placa em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, de superfície acetinada, em meio brilho, lisa e de fácil limpeza, ideal para interiores, halls, salas, quartos, cozinha e garagem. / <i>Agglomerate stone tile for flooring and facades, brushed surface medium shine, smooth and easy to clean, ideal for interiors, halls, living rooms, bedrooms, kitchen and garage.</i>